

# KR - A/C

環境配慮適合性表示((社)日本塗料工業会の分類による)

B3:鉛・クロムフリー塗料		
---------------	--	--

## 1. 塗料系

塩化ゴム樹脂系下塗り塗料／一液形／常乾

## 2. 特徴

- 1) 速乾性で作業性に優れています。
- 2) 耐水性、耐海水性、防食性に優れています。
- 3) ショッププライマー及び各種塗料との密着性に優れています。

## 3. 用途

船舶外板部

## 4. 塗料性状

色	シルバー(S) シルバーブラウン(R)
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.37
引火点 (°C)	25.5
劇物表示	該当せず
労働安全衛生法に 基づく表示	トルエン キシレン、エチルベンゼン
有機溶剤予防規則	第2種有機溶剤
消防法区分	第2石油類
荷姿	20kg

\* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロット等により若干の変動があります。

## 5. 乾燥時間

温度		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	1時間	30分	20分
	半硬化	5時間	4時間	3時間
塗装間隔	最短	5時間	4時間	3時間
	最長	-	-	-

## 6. 塗装条件

塗装方法	ハケ・ローラー	エアレススプレー
気象	温度5°C以上 湿度85%以下	
素地調整	規定の素地調整まで実施する。ただし、サビ発生箇所及びワレや浮いた旧塗膜は、動力工具や手工具を用いて除去する。(SIS ST 3.0程度)	
希釈シンナー	KRマリンシンナー	
希釈率	0~5%	0~5%
標準使用量	180 g/m <sup>2</sup>	250 g/m <sup>2</sup>
標準膜厚	(Wet)110 μm (Dry)50 μm	
標準塗装回数	1回	

\*1 標準使用量は、一般的な塗装ロスを考慮して、次のように計算しています。経験値がある場合は修正して下さい。

ハケ・ローラー塗装 : 理論塗布量(計算値) × 1.2

スプレー塗装 : 理論塗布量(計算値) × 1.7

\*2 標準Wet膜厚は、希釈シンナーを含んでいません。

## 7. 適用上塗り

カナエポートA/Fクリーン各種、KR-A/F各種  
KR-B/T、KRマリン

## 8. 使用上の注意

- 1) 希釈シンナーは必ず専用シンナーを使用して下さい。
- 2) 使用前に十分攪拌して下さい。
- 3) 屋外の塗装ではスプレーミストの飛散に注意して下さい。
- 4) 被塗面の水洗、乾燥、下地処理を十分行って下さい。
- 5) 塗装時については、防臭、防塵マスクを着用して下さい。
- 6) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
- 7) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 8) 製品の改良により内容を変更する場合があります。

