


## エポノックスマイルドプライマー

特殊変性エポキシ樹脂を結合材としたターペン可溶2液反応硬化形下塗り塗料。ターペン可溶タイプのため、臭気が少なく、旧塗膜を引き起こしにくく、塗り替えに適しています。旧塗膜への密着に優れ、浸透性成分が基材へ浸透し、反応固着することで弱った下地を強化します。

イメージ図

被塗装面




経年の熱、紫外線、雨などにより劣化が進行し、表面が脆弱化した状態。



塗装

エポノックスマイルド  
プライマー 塗布後



浸透成分が基材の中まで浸透し、反応固着することで脆弱部分を強化します。更に反応し架橋することにより強靱な塗膜を形成し、ワレやハガレに強い設計です。

### 【適用下地】

| 素材種類      | 付着性 |
|-----------|-----|
| スレート瓦     | ○   |
| サイディング板   | ○   |
| 押出成型セメント板 | ○   |
| 各種旧塗膜など   | ○   |



### 標準塗装仕様（塗り替え）

| 塗装工程 | 塗料名                                       | 混合比   | 塗装回数 | 標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> ) | 乾燥時間 (23℃)    | 希釈剤            | 希釈率 (%) | 塗装方法       |
|------|---|-------|------|----------------------------|---------------|----------------|---------|------------|
| 下地調整 | 砂、ゴミ、浮いた塗膜などの付着物は高圧洗浄で入念に除去し、乾燥した清浄な面とする。 |       |      |                            |               |                |         |            |
| 下塗り  | エポノックスマイルドプライマー                           | 9 : 1 | 1    | 0.12~0.14                  | 6時間以上<br>7日以内 | ペイント<br>シンナー-A | 0~10    | ハケ、ウールローラー |
| 上塗り  | UX-マイルドフツソ                                | 9 : 1 | 2    | 0.10~0.12                  | 4時間以上         | ペイント<br>シンナー-A | 0~10    | ハケ、ウールローラー |

●上記の数字はすべて標準の数値です。施工方法、施工条件、下地状況により多少の幅を生じることがあります。

### 製品体系

| 塗料名             | 容量   | 色相            | つや   | 塗り面積/缶当たり(16kg) / 1工程 |
|-----------------|--|---------------|------|-----------------------|
| エポノックスマイルドプライマー | 16kgセット (主剤14.4kg 硬化剤1.6kg)<br>4kgセット (主剤3.6kg 硬化剤0.4kg) | グレー<br>遮熱ホワイト | つや消し | 114~133m <sup>2</sup> |

## 概 要

|              |  |
|--------------|--|
| 主用途          | 建築物内外装、鉄鋼構造物                                       |
| 適用下地         | コンクリート、モルタル、窯業系サイディング、カラー鋼板<br>塩ビ鋼板など              |
| 主要組成         | エポキシ系  |
| 荷姿           | 16kg（主剤14.4kg、硬化剤1.6kg）<br>4kg（主剤3.6kg、硬化剤0.4kg）   |
| 色            | グレー、遮熱ホホワイト  |
| 仕上がり         | つや消し   |
| 塗装器具         | はけ、ウールローラー、エアレススプレー                                |
| 希釈剤（希釈率）     | ペイントシンナー A（はけ、ローラー 0～10%）<br>（エアレススプレー 5～20%）      |
| 間隔時間（23℃）    | 工程内 6 時間以上、最終養生 7 日以内                              |
| ホルムアルデヒド放散等級 | 該当せず   |
| JIS規格        | 該当せず   |
| 防火認定         | 該当せず   |
| 消防法表示        | 第 4 類第 2 石油類                                       |
| 適合上塗材        | エコパワーウレタン、エコパワーマイルドシリコン、UX-マ<br>イルドフッソ、UX-マイルドシリコン |
| ポットライフ       | 6時間（20℃）   |

## 施工上の注意事項

- ① 塗装時 0℃以下、塗装後 0℃以下の気温が連続することが予想される場合、または塗装時の湿度85%以上の場合は施工しないでください。
  - ② 水・アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
  - ③ 過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
  - ④ 硬化剤は湿気に変質しやすいので密栓して貯蔵してください。
  - ⑤ ペイントシンナー A 以外（例えばウレタン用シンナーなど）での希釈は絶対に避けてください。
  - ⑥ 絶えず結露が発生するような場所での使用は避けてください。著しい結露が予測される場合は、塗装を避けるか、溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
  - ⑦ 塗装後、乾燥不十分な状態で降雨、結露などがある場合や、低温、高湿度の場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで湿気分を飛ばすようにしてください。
  - ⑧ 溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気を行ってください。また外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者への配慮をお願い致します。
  - ⑨ 屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。
  - ⑩ 塗装時および塗料の取り扱い時は、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
  - ⑪ 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
  - ⑫ ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目により、色相や仕上がり感が異なって見えることがあります。
  - ⑬ 汚れ、キズなどにより補修塗りが必要な場合は、塗料ロット、希釈率、補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
  - ⑭ 塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。
  - ⑮ 開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
  - ⑯ 塗料漏洩の原因になりますので、保管、運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート（SDS）をご参照ください。